

МАКРОFLEX BA

Битумный герметик

Упаковка: 300 мл картридж

МАКРОFLEX BA – пластичный герметик на основе модифицированного битума.

Прекрасно подходит для герметизации швов при выполнении кровельных работ и при выполнении работ по устранению трещин и течи в оцинкованных водосточных желобах, вентиляционных шахтах, при выполнении ремонтных работ, при работе с металлическими рабочими поверхностями, при выполнении различных видов изоляционных работ. Прекрасно подходит для выполнения различных видов строительных работ с такими материалами как кирпич, бетон, свинец, цинк, черепица, изоляционные плиты, определенные виды пластмасс. Герметик также применяется при уплотнении и ремонте трещин и швов, при устранении недостатков в фундаменте и прочих отделочных работах. Данный вид герметика можно наносить на влажные и мокрые поверхности, устойчив к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, защищает поверхности от влаги и ржавчины.

СВОЙСТВА

- Имеет прекрасную адгезию к большинству строительных материалов, таких как кирпич, бетон, свинец, цинк, черепица, изоляционные плиты, определенные пластмассы
- Легко наносится
- Можно наносить на влажные и мокрые поверхности

- Является тиксотропным, поэтому не капает и не стекает
- Не содержит асбеста
- Влагоустойчив

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Водостойкая герметизация уплотнение и ремонт кровли
- Заполнение трещин и течи в кровле
- Заполнение швов и трещин в кровельных конструкциях, в водостойких желобах
- Прекрасная адгезия к большинству строительных материалов
- Применим при необходимости срочного ремонта кровельных конструкций даже во время дождя
- Заполнение течи в оцинкованных водостойких желобах

СРОК ГОДНОСТИ

Качество продукта гарантируется производителем в течение 12 месяцев со дня производства при условии сохранности упаковки, правильного хранения в сухом и прохладном месте и соблюдении правильного температурного режима (от +5°C до +25 °C).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие поверхности должны быть чистыми и не иметь на себе частиц грязи и пыли. Рабочие поверхности могут быть влажными, но в этом случае рекомендуется провести предварительные испытания на

ограниченном отрезке шва. Температура при нанесении герметика должна быть в параметре между +5°C and +30°C, но комнатная температура при работе с данным герметиком является оптимальной.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА

Перед началом работ срезать коническую верхушку резьбовой части картриджа, и плотно прикрутить наконечник. Верхушку наконечника срезать под углом, примерно, 45 градусов в соответствии с шириной шва. Поместить картридж в пистолет-аппликатор. Плотно вдавить герметик в шов/трещину. Разровнять влажным куском дерева или шпателя. Поверхность силикона высыхает примерно через 15 минут. Герметик МАКРОФЛЕХ ВА не рекомендуется окрашивать, поскольку окрашивание не произойдет равномерно из-за химических свойств герметика. До полного затвердевания силикона рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить уайт-спиртом. Особое внимание следует уделить обработке краев шва – тщательно следите за адгезией. Максимальная адгезия достигается, если расстояние между поверхностью и наконечником не более 3мм. Наносить герметик полосами или точками для обеспечения быстрого испарения растворителя. **РАЗМЕР ШВА: минимальная ширина 6 мм / максимальная ширина 30 мм / минимальная глубина 2 мм / рекомендации:** для соединений размером 6 – 12 мм шириной, рекомендована глубина 6 мм

ОЧИСТКА: очистить при помощи спиртосодержащей жидкости немедленно после применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- **МАКРОФЛЕХ ВА** нельзя окрашивать.
- Определенные виды пластмассовых поверхностей могут быть обесцвечены или повреждены. Избегать попадания герметика на полистироловые поверхности
- Контакт с некоторыми видами органических растворителей размягчает продукт.

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

Пары, выделяющиеся при вулканизации герметиков, при длительном вдыхании могут вызывать расстройство дыхательных путей. Производите работы только в хорошо проветриваемых помещениях или используйте защитную маску (респиратор). В случае попадания незатвердевшего герметика на слизистую оболочку или в глаза необходимо сразу промыть пораженное место большим количеством воды. Полностью затвердевший герметик безвреден для здоровья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕ ЗАТВЕРДЕВШИЙ ГЕРМЕТИК

Связующее вещество СБС-модифицированный битум

Плотность (ISO 1183) 1,38 г/см³

Температура нанесения +5 °С ... +40 °С

Уровень прессования 320 г/мин

Время образования поверхностной пленки (23 °С, 50 % RH) 30 мин

Скорость вулканизация (23 °С, 50 % RH) 0,5 мм/24час

ЗАТВЕРДЕВШИЙ ГЕРМЕТИК

Термостойкость в затвердевшем виде -30 °С ... +80 °С

Цвет черный

Устойчивость к УФ превосходный