

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 609380882

Клиент Общество с ограниченной ответственностью "Канат
СТД"

Адрес 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Химический,
д. 1, лит. АН, пом. 4Н Спецификация 0312297190 от 03.03.2021

Грузополучатель Общество с ограниченной ответственностью "Канат
СТД" Договор 2001/10132695/11 от 04.09.2019

Адрес 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Химический,
д. 1, лит. АН, пом. 4Н Трансп. документ

Вид отправления 08 Самовывоз Всего по сертификату 33

№ Трансп. средства 0866BM198RUS Грузомест 33

№ Дов/Накл 0010109041 № прицепы 00 00.0000 Масса брутто, т 16,781

Склад отгрузки 2020 ГП ЧП СПЦ-1 Дата 01.04.2021 Масса нетто, т 16,418

Наименование продукции Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.

№ п/п	Условное обозначение	Диаметр, мм	Состояние поставки	Вид поставки	Грузоместо	Кол-во грузомест, шт	Упаковка	Масса брутто, т	Масса нетто, т	Партия	Планирование	Кол-во товаров
1	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008423169	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,433	0,429	0162781563	-	1
2	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008423174	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,433	0,429	0162781563	-	1
3	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008434331	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,354	0,350	0164071921	-	1
4	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008438756	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,342	0,338	0164071921	-	1
5	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008438757	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,402	0,398	0164071921	-	1
6	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008438758	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,366	0,362	0164071921	-	1
7	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008438759	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,426	0,422	0164071921	-	1
8	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008438761	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,348	0,344	0164071921	-	1
9	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008438762	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,370	0,366	0164071921	-	1
10	Проволока 1,0-О-Ч 10СТ 3282-74	1,0	Черный отжиг	Моток	0008438798	1	Рукав ламинир+пакетирование	0,388	0,384	0164071921	-	1
					Итого	10		3,862	3,822			10
					Итого	10		3,862	3,822			10



№ п/п	Условное обозначение	Диаметр, мм	Состояние поставки	Вид поставки	Грузоместо	Кол-во грузомест шт	Упаковка	Масса брутто, т	Масса нетто, т	Партия	Платеж	Кол-во товарных шт
19	Проволока 1,0-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,0	Термообработанная	Розетка	0008437037	1	Рукав+картон+обечайка	0,274	0,269	0164620314	-	1
20	Проволока 1,0-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,0	Термообработанная	Розетка	0008437045	1	Рукав+картон+обечайка	0,336	0,331	0164659562	-	1
21	Проволока 1,0-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,0	Термообработанная	Розетка	0008437046	1	Рукав+картон+обечайка	0,393	0,388	0165009446	-	1
					Итого	13		4,865	4,810			13
					Итого	3		1,003	0,988			3
					Итого	3		1,003	0,988			3
22	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008436095	1	Рукав+картон+обечайка	0,354	0,349	0164661499	-	1
23	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008436096	1	Рукав+картон+обечайка	0,376	0,371	0164448464	-	1
24	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008436101	1	Рукав+картон+обечайка	0,330	0,325	0164393684	-	1
25	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008436102	1	Рукав+картон+обечайка	0,300	0,295	0164606557	-	1
26	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008436839	1	Рукав+картон+обечайка	0,355	0,350	0164639458	-	1
27	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008436841	1	Рукав+картон+обечайка	0,332	0,327	0164639458	-	1
28	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008436845	1	Рукав+картон+обечайка	0,351	0,346	0164661499	-	1
29	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008436847	1	Рукав+картон+обечайка	0,330	0,325	0164661499	-	1
30	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008437716	1	Рукав+картон+обечайка	0,380	0,375	0164639458	-	1
31	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008437717	1	Рукав+картон+обечайка	0,228	0,223	0164619356	-	1
32	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008437722	1	Рукав+картон+обечайка	0,299	0,294	0164393684	-	1
33	Проволока 1,2-О-1 Ц ГОСТ 3282-74	1,2	Термообработанная	Розетка	0008437723	1	Рукав+картон+обечайка	0,275	0,270	0164619356	-	1
					Итого	12		3,910	3,850			12
					Итого	12		3,910	3,850			12
					Итого	12		3,910	3,850			12
11	Проволока 8,0-1 ГОСТ 3282-74	8,0	Термообработанная (на аргонованная)	Моток болынегрузный	0008435828	1	Рукав+ламинир+поддон	1,021	0,990	0164630837	228481	1
12	Проволока 8,0-1 ГОСТ 3282-74	8,0	Термообработанная (на аргонованная)	Моток болынегрузный	0008435828	1	Рукав+ламинир+поддон	0,945	0,964	0164630837	228481	1
13	Проволока 8,0-1 ГОСТ 3282-74	8,0	Термообработанная (на аргонованная)	Моток болынегрузный	0008435828	1	Рукав+ламинир+поддон	0,999	0,968	0165245569	226909	1
14	Проволока 8,0-1 ГОСТ 3282-74	8,0	Термообработанная (на аргонованная)	Моток болынегрузный	0008435828	1	Рукав+ламинир+поддон	0,999	0,968	0165245569	226909	1
15	Проволока 8,0-1 ГОСТ 3282-74	8,0	Термообработанная (на аргонованная)	Моток болынегрузный	0008435828	1	Рукав+ламинир+поддон	0,997	0,966	0165245569	226909	1
16	Проволока 8,0-1 ГОСТ 3282-74	8,0	Термообработанная (на аргонованная)	Моток болынегрузный	0008435828	1	Рукав+ламинир+поддон	0,999	0,968	0165245569	226909	1
17	Проволока 8,0-1 ГОСТ 3282-74	8,0	Термообработанная (на аргонованная)	Моток болынегрузный	0008435828	1	Рукав+ламинир+поддон	0,997	0,966	0165245569	226909	2



№ п/п	Условное обозначение	Диаметр, мм	Состояние поставки	Вид поставки	Гружоместо	Кол-во гружомест, шт	Упаковка	Масса брутто, т	Масса нетто, т	Партия	Плавка	Кол-во товар. шт
18	Проволока 8-0-1 ГОСТ 3282-74	8,0	Термически обработанная	Моток бобин (пакет)	0008439101	1	Рукав ламинированный	0,999	0,968	0165245569	226909	1
					Итого	8		8,006	7,758			9
					Итого	8		8,006	7,758			9
					Итого	8		8,006	7,758			9
					Итого по сертификату	33		16,781	16,418			34

Показатели качества - результаты испытаний

Партия	Плавка	Марка стали	Время согр. разрыву, Н/мм²	Время согр. разрыву, кгс/мм²	Относит. удлинен., %	Поверхн. плотн. цинка, г/м²	Число погружений, продолжит. каждого погруж.	Диаметр факт., мм	Разрывное усилие, кгс	Дата изготовления
0162781563	-	-	365	37	20	-	-	0,98	28,000	09.02.2021
0164071921	-	-	345	35	21	-	-	1,00	27,400	09.03.2021
0164393684	-	-	475	49	24	53,0	Выдержал	1,19	54,200	16.03.2021
0164448464	-	-	510	52	22	48,0	Выдержал	1,18	56,400	17.03.2021
0164606557	-	-	510	52	20	54,0	Выдержал	1,18	57,200	20.03.2021
0164619356	-	-	510	52	21	52,0	Выдержал	1,19	57,900	20.03.2021
0164620314	-	-	530	54	21	51,0	Выдержал	0,99	41,200	20.03.2021
0164630837	228481	Cr1nc	620	63	-	-	-	7,89	3070,000	21.03.2021
0164639458	-	-	490	50	25	52,0	Выдержал	1,18	55,200	21.03.2021
0164659562	-	-	500	51	20	56,0	Выдержал	0,98	38,600	21.03.2021
0164661499	-	-	520	53	17	41,0	Выдержал	1,17	57,400	22.03.2021
0165009446	-	-	370	38	26	36,0	Выдержал	0,96	27,000	27.03.2021
0165245569	226909	Cr2nc	550	56	-	-	-	8,00	2800,000	31.03.2021

Химический состав, %



